

Svarttjära

Klassisk trätjära i matt svart kulör

Allmänt

Svarttjära är en klassisk pigmenterad trätjära baserad på Äkta Trätjära, Terpentin och Linolja som inledningsvis kan vara något blank men som med tiden ger ytan en mattsvart kulör.

Svarttjära ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning. Innehåller 100% aktiva beståndsdelar.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl.a. av olika slags hartser och terpenener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpenener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

Användningsområde

Svarttjära kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med slamfärg (ex falurödfärg svart) och järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner utomhus.

Förpackning

60503401 / 0,9-lit burk
60503473 / 2,7-lit burk
60503556 / 9-lit burk

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Svarttjära** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. För hyvlat trä som t.ex timmerfasad samt för hårdare träslag bör **Svarttjära** blandas med ytterligare 10-20% terpentin eller sprit.

Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken före målning. Rör även om då och då under målning.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner (batcher). Har du flera burkar från olika produktioner (se vit etikett på locket) bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader.

Målning:

Borsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Måla direkt utan grundfärg även ändträ. Använd pensel. Går även att spruta. Späd då med 10-20% terpentin eller sprit beroende på vilken sprututrustning som används. Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 1-2 gånger beroende på ny eller tidigare målad yta eller typ av underlag.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatablad och målningsråd som kan hämtas på www.auson.se.

Tekniska data

Kulör:	Svart (matt)
Densitet:	0,98 ± 0,03 kg/lit
Vikttorrhalt:	82% ± 3%
Åtgång:	5-8 m ² /lit beroende på underlag
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Terpentin eller sprit
Rengöring:	Terpentin eller sprit

Utgåva: 2020-02-04 / AA

